



FICHA TÉCNICA

BIOFIX CHAPISCO

Biofix Chapisco é um aditivo líquido de alto desempenho que adicionado as argamassas de Cimento Portland promove aderência, resistência a abrasão, trabalhabilidade, elasticidade e impermeabilidade. Por ser um produto à base de água, **Biofix Chapisco** não faz mal a saúde e não agride o meio ambiente.

Características Técnicas

Aspecto físico:	Líquido
Cor:	Branco leitoso
pH:	7,0 a 9,0
Densidade:	1,00 a 1,05 g/m ³
Composição básica:	Emulsões acrílicas, aditivos, fungicida, antiespumante e água.
Solubilidade	Totalmente solúvel em água

Propriedades

ALTA ADERÊNCIA EM:

- Chapiscos diversos: Isopor (EPS), projetado, rolado e convencional;
- Argamassas de contrapiso;
- Reparos em concretos e alvenarias;
- Assentamento de azulejo, cerâmica, pedra e rejuntamentos;
- Criações e gesso.

Campo de Aplicação

- Chapisco em diversos substratos, inclusive isopor (EPS);
- Chapisco convencional e rolado;
- Argamassas de contrapiso;
- Ponte de aderência para argamassas;
- Rejuntamentos;
- Fixador de caiação;
- Plastificante e promotor de aderência para gesso, etc.

Instruções de Uso

A superfície deverá estar limpa, resistente, isenta de pó, óleos, graxas e desmoldantes. Umedecer o substrato antes da aplicação, porém não saturar.

Modo de Preparo

- Homogeneizar ante do uso.
- Colocar **Biofix Chapisco** na proporção de **1:2 (Biofix : Água)**

Aplicação

Executar a argamassa com o traço específico da obra e amolentar com **Biofix Chapisco** já diluído na proporção **1:2 (Biofix : Água)**

Consumo

O consumo do **Biofix Chapisco** é estimado e depende dos tipos de agregados e traços utilizados.

- Chapisco convencional: 300 g/m²
- Chapisco rolado: 200 g/m²
- Argamassas de pisos e revestimentos: 400 g/m²

Recomendações

Em superfícies muito lisas e com excesso de desmoldantes, a mesma deverá ser lavada, escovada e apicoada, para assim obter a aderência perfeita. Não utilizar cimento de pega lenta para argamassa de chapisco. Adotar os procedimentos de cura úmida conforme as normas dos produtos cimentícios.

Embalagens

- Embalagens de 1, 3,6 e 18 Kg.

Armazenamento

- Transportar o produto adequadamente na posição vertical e preso, para não tombar.
- Estocar em local protegido de intempéries e temperatura ambiente.

Validade

- 18 meses a partir da data de fabricação.

Segurança

- Em caso de contato com a pele, lavar com água corrente e sabão.
- Em caso de contato com os olhos lavar imediata e abundantemente com água e consultar um médico.
- Em caso de ingestão, não provocar vômito, consultar um médico imediatamente levando consigo a embalagem.
- Manter longe do alcance de crianças e animais domésticos.

EPIs (Equipamentos de proteção individual)

- Avental de PVC;
- Luvas de borracha
- Óculos de segurança.

Produto habilitado como

- Não perigoso;
- Não tóxico;
- Não inflamável;
- Não explosivo.

Em condições normais de utilização, **Biofix Chapisco** não é prejudicial a saúde e não agride o meio ambiente.

Desempenho do Produto:

A fabricante NATURE QUÍMICA garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possui controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estão limitados ao valor do produto.

A fabricante NATURE QUÍMICA informa que poderá promover alterações no produto sempre que necessário, sem aviso prévio.

Os produtos NATURE QUÍMICA devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidades com as instruções constantes no manuais de aplicação, embalagens e Fichas Técnicas disponibilizados pela empresa.

Observação

Este produto passou por rigorosos testes de controle qualidade, e terá as suas propriedades garantidas desde que siga corretamente as instruções de uso. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície e da argamassa, faça-o corretamente e terá a qualidade do produto assegurada. Para maiores informações consulte o departamento técnico.

Químico Responsável / CRQ 04482528 - IV REGIÃO

J.L. VICHE INDUSTRIA QUIMICA LTDA -EPP
CNPJ: 15.128.294/0001-09
Rua Ray Wesley Herrick, 1211 - Jockey Club
CEP.: 13565-090 São Carlos - SP
Telefone: (16)3412-7062 / 3412-7063
naturequimica@naturequimica.com.br